

# KemLock<sup>®</sup> EP-22 Epoxy

## To-komponent

**Beskrivelse:** EP-22 er et produkt med høj styrke og hurtig hærdetid. Anvendes til metal, keramik, glas, gummi, hård plast og en lang række andre lignende materialer.

**Anvendelse:**

Begge komponenter blandes i forholdet 1:1

Brug Kemlock<sup>®</sup> applicator varenr. 68010 så blandes komponenterne let ved hjælp af blanderøret, og fejl undgås. Overfladen skal være ren og tør samt fri for støv og fedt.

**Tekniske data:**

Varenr./indhold:	68022 50ml
Farve:	Lysegul
Kemiskbase:	To-komponent epoxy resin
Viskositet:	Viscosity after 1:1 mixture Acc. to Brookfield, at 23°C 25000-35000 mPas
Vægtfylde:	Blandet produkt @ 23°C 1,18 g/cm <sup>3</sup>
Hærder ved stuetemperatur, går hurtige ved temperaturstigninger	
Håndteringstid (> 1 N/mm <sup>2</sup> )@ 23°C:	20 min
Funktionstid (> 10 N/mm <sup>2</sup> )	@ 23°C - 1 timer @ 40°C - 25 min @ 60°C - 10 min @ 100°C - 2 min
Fuld styrke ved 23°C:	48 timer
Justeringstid:	50g A and 50g B @ 23°C 4 min
Temperatur:	-60°C til +100°C
Holdbarhed:	3 år ved 2-40°C

Blandings forhold 1: 1

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.kema.dk](http://www.kema.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.